

AGUAPLAST®

Enduit prêt à l'emploi pour des finitions lisses et fines.

Application

- Supports absorbants intérieurs : plaque de plâtre, plâtre, ciment, béton, etc.
- Enduisage de murs nouveaux laissant une surface parfaitement lisse et fine pour la mise en peinture
- Enduisage et rénovation de murs après le retrait de papier peint
- Élimination de défauts de surface : rayures, petits trous, traces de clous, etc.
- Finition décorative dans la masse au rouleau ou avec d'autres outils

Caractéristiques

- Prêt à l'emploi
- Obtention d'une surface très fine et lisse, idéale pour l'application de tous types de peintures et de papiers peints
- Dureté et cohésion élevées
- Limite l'absorption du support et la consommation de peinture
- Facile à appliquer, glisse parfaitement
- Facile à poncer
- Anti-moisissure

Produit

Couleurs : Blanc, peut être teinté avec un Mix Colorant Universel Vista

Forme : Pâte prête à l'emploi, 100 % biobase

Dilution : Eau

Conditionnement : Seau 1 kg et 5 kg

Stockage : Dans son emballage d'origine, à l'abri du gel, du soleil et de l'humidité, 24 mois

Rendement : 1,75 kg poudre x m² x mm épaisseur

Épaisseur par couche : Max. 2 mm



Temps de traitement : Sans limite

Classification : AFNOR NFT 36 005 Famille III
Classe 2 : Enduit intérieur de peinture en phase aqueuse

Densité : 1,75 g/cm³

Granulométrie : 100 micromètres (très fine)

Parfum : Lavande

Adhérence : Conforme à la norme AFNOR 30 608

Application

Truelle en acier inoxydable, couteau à enduire, spatule. Nettoyer les outils à l'eau directement.

Température

Traitement entre 10 °C et 30 °C à une humidité relative inférieure à 70 %.

Séchage (+23 °C / 65 % d'humidité relative)

Rapidité de séchage : 30 min. en couche de 0,2 mm
24 heures en couche de 1 mm
48 heures en couche de 2 mm

Recouvrable : Après séchage complet

Toutes les informations ci-dessus dépendent de l'épaisseur de la couche et de facteurs environnementaux tels que la température et l'humidité relative.

Support

Le support doit être stable, sec, exempt de poussière et de graisse.

Les surfaces poudreuses ou très absorbantes doivent d'abord être consolidées avec Südwest Tiefengrund ou humidifiées.

Désignation spéciale

Ne pas appliquer sur des surfaces soumises en permanence à l'humidité.

Traiter les éléments métalliques au préalable avec un apprêt antirouille.

Une marque exclusive de VISTAPAIN

Mesures de protection

Voir fiches de sécurité.

Références

Voir fiches de sécurité.

Unité de conditionnement

Code d'art.	Condi.	Unité	Palette
70480-001	Seau 1 kg	12 x 1	54 (12x1)
70480-002	Seau 5 kg	4 x 5	36 (4x5)

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.

La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr.
18-1-2024.

Une marque exclusive de **VISTAPAIN**T