

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 04-01-2024
TSFK : 24/1516728
Rev : A
Blad : 1/2



Productnaam: Kelfort® Zinkspray

Opgesteld door: DR	Bekrachtigd door: GL
--------------------	----------------------

Het product: De Kelfort® Zinkspray is een matte (97%), zinkstofrijke, sneldrogende anticorrosiemiddel voor metalen.

De toepassing: Geschikt als anticorrosiemiddel voor ijzer en staal. Ook geschikt als grondverf voor installatie-, en machineonderdelen. Verkrijgbaar in een spuitbus van 500 ml.

Eigenschappen:

- Mat, grijze kleur
- Sneldrogend
- Roestwerende werking
- Geschikt voor metalen en als grondverf voor installatie-, en machineonderdelen.
- Goede geleiding dus zeer geschikt voor puntlassen
- Uitstekende hechting.

Leveringsvorm:

Kleur Mat, grijze kleur

EAN-code 1516728 => 8714678228193 (1stuks).
1516728=> 8714678228216 (doos à 12 spuitbussen)

Verpakking Spuitbus van 500 ml

Inhoud verpakking 12 stuks.

Afmetingen doos (l x b x h): 27,5 cm x 21,0 cm x 20,1 cm.

Afmetingen volle pallet (l x b x h): 120 cm x 80 cm x 140 cm.

Aantal dozen op pallet 84 dozen. (EAN code pallet 871467828230)

Productiegegevens De productiedatum en het lotnummer zijn aangegeven op de flacon.

Houdbaarheid Minimaal 12 maanden houdbaar in ongeopende verpakking bij temperaturen tussen +5 °C en +20 °C

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 04-01-2024
TSFK : 24/1516728
Rev : A
Blad : 2/2



Productnaam: Kelfort® Zinkspray

Technische gegevens:

<u>Materiaal Basis</u>	Basis Epoxy-ester
<u>Inhoud verpakking</u>	500 ml
Hittebestendig :	tot 350 °C
Kleefvrij	Na 30 minuten
Stofdroog	Na 15 minuten
Overschilderbaar/uitgehard	Na 24 uur
Vaste stof gehalte	Ca. 46 m/m %.
Verwerkingstemperatuur	+10 tot +30 °C. Ideaal is tussen de 15 en 25 graden.

Voorbehandeling en afwerking

Voor gebruik: De spuitbus ca. 2 minuten goed schudden.

De te behandelen oppervlakken dienen schoon, droog en vetvrij te zijn.

De spuitbus op kamertemperatuur brengen voor verwerking.

De Zinkspray aanbrengen in meerdere dunne lagen op een afstand van 25-30 cm.

Tussen iedere laag de spuitbus goed schudden.

Na 24 uur heeft volledige uitharding plaatsgevonden. Hierna kan men een primer of af laklaag aanbrengen.

Na gebruik: De spuitbus omdraaien en het ventiel (ca. 5 seconden ingedrukt houden).