



ARDEX RF

Pleister uit de koker

- Krimpvrij, tot 12 mm éénlaagse laagdikte
- Overschilderbaar
- Flexibel
- Oplosmiddelvrij
- Schuurbaar



Toepassing

Binnen en buiten. Wand, plafond.

- Herstellen van scheuren, gaten en krassen
- Voor het dichten van weinig werkende aansluitvoegen bij plinten, ramen en deurkozijnen en wand- en plafondaansluitingen bij droogbouw
- Toepasbaar op ondergronden zoals hout, beton, stucwerk, metselwerk, gipsplaten en dergelijke.

Samenstelling

Gebruiksklaar, licht ééncomponent plamuur/pleister op acryldispersiebasis, oplosmiddelvrij. Voor het herstellen van scheuren, gaten in beton, pleisterwerk en lichtgewichtwanden.

Vorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet droog, draagkrachtig, stofvrij en vrij van scheidende lagen zijn.

Ondergrond	zonder voorstrijk	met voorstrijk
Cellenbeton	☒	
Beton	☒	
Baksteenmetselwerk	☒	
Gipsblokken	☒	
Kalkzandsteen	☒	
Gipspleister	☒	
Gips- en gipsvezelplaten	☒	
Cementvezelplaten	☒	
OSB-plaat ÖNORM EN 300	☒	
Spaanplaat P4 - P7	☒	
Tegelwerk		ARDEX P 4 READY ARDEX P 82
Natuursteen		ARDEX P 4 READY ARDEX P 82
Acrylverf en alkydharsverf		ARDEX P 4 READY ARDEX P 82
Gecoate decorpleisters	☒	
Latexverf	☒	
Minerale sierpleisters		ARDEX P 4 READY ARDEX P 82
MG 2 kalkcementmortel	☒	
MG 3 cementmortel	☒	
MG 4 gipsmortel	☒	
Kunstharspleisters		ARDEX P 4 READY ARDEX P 82

ARDEX GmbH
Postfach 6120
58430 Witten
DUITSLAND
Tel: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240

www.ardex.eu

Fabrikant met gecertificeerd
QM/UM-systeem volgens
DIN EN ISO 9001/14001

ARDEX RF

Pleister uit de koker

Verwerking

Gaten en defecte stukken kunnen met ARDEX RF tot 12 mm flexibel gevuld worden. ARDEX RF kan met behulp van een kitspuit rechtstreeks aangebracht worden. Voor het uitvlakken is gangbaar stukadoorsgereedschap geschikt. Eventuele extra egalisielagen zijn mogelijk na 1 - 2 uren drogen. ARDEX RF kan afhankelijk van de laagdikte na 3 - 48 uren droogtijd geschuurd worden. Extra coatings mogen pas na volledige

droging van de egalisiemortel aangebracht worden. ARDEX RF is na droging overschilderbaar.

Bij vochtbelasting (bijvoorbeeld bij gebruik buiten) moet ARDEX RF na droging met een verfsysteem tegen vocht beschermd worden.

Belangrijk

Neem de aanwijzingen in onze veiligheidsinformatiebladen in acht.

Technische gegevens volgens ARDEX-kwaliteitsnormen

Korrelgrootte	< 0,2 mm
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +35°C
Temperatuurbelasting	-25°C tot +80°C
Bewegingsopname	5 % (max.)
Shore-A-hardheid ca.	50
Penetratie (DIN 51579 / 5 sec.)	230 ± 30 1/10 mm
Standvermogen (analoog aan ASTM 2202)	≤ 2 mm

Toepassingseigenschappen

Vliesvormingstijd ca.	5 minu(u)t(en)
-----------------------	----------------

Productgegevens

Etikettering volgens GHS/CLP	geen
Etikettering volgens ADR	geen
EMICODE	EC 1 PLUS = zeer emissiearm PLUS
GISCODE	D1 = oplosmiddelvrije legmaterialen
Verpakking	310 ml koker
Opslag	In droge ruimtes circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.

Toepassingsadvies

Technische hotline:

Tel. : +49 2302 664-362 *

E-Mail : hotline.benelux@ardex.eu

*Bereikbaar tijdens kantooruren