

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 14-03-2025
TSFK 14/1516454 en 1516459
Rev : B
Blad : 1/4



Productnaam: Kelfort® afdichtingsband KoKomoband universeel

Opgesteld door: S.K.

Bekrachtigd door: G.L.

Het product:

Kelfort® afdichtingsband KoKomoband universeel is een eenzijdig klevend, opencellig polyurethaan schuimband, geïmpregneerd met brandvertragende kunsthars, dat gemakkelijk en snel is aan te brengen.

De toepassing:

Kelfort® afdichtingsband KoKomoband universeel is bedoeld voor de slagregendichte afdichting van voegen en aansluitingen bij kozijnen. Geschikt voor voegen van 3 tot 7 mm en van 5 tot 15 mm.

Eigenschappen:

- Direct van de rol in de voeg te monteren.
- Groot toepassingsgebied.
- UV- en weerbestendig (voldoet aan DIN 53387).
- Dampdoorlatend.
Slagregendicht tot 600 Pa.
- **Voldoet aan de hoogste eisen (DIN 18542 BG 1).**

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 14-03-2025
TSFK 14/1516454 en 1516459
Rev : B
Blad : 2/4



Productnaam: Kelfort® afdichtingsband KoKomoband universeel

Leveringsvorm:

Kleur: Antraciet.

Verpakking: Rollen (voorgecomprimeerd).

<u>EAN-codes:</u>	<u>bandbreedte/ voegdiepte</u>	<u>EAN-code</u>
	1516454 => 12 mm => voegbreedte 3- 7 mm =>	8714678059391
	1516459 => 15 mm => voegbreedte 5-15 mm =>	8714678059407

Rollengte:
1516454: 8,0 m.
1516459: 4,5 m.

EAN-codes:
1516454 => 8714678079924 (doos à 25 rollen).
1516459 => 8714678079931 (doos à 20 rollen).

Afmetingen doos: (l x b x h): 20 cm x 20 cm x 30 cm.

EAN-codes:
1516454 => 8714678930713 (pallet à 60 dozen).
1516459 => 8714678930720 (pallet à 60 dozen).

Afmetingen pallet: (l x b x h): 120 x 80 x 120 cm.

Houdbaarheid: Voorgecomprimeerd op de rol (in de verpakking) minimaal 24 maanden houdbaar. De uiterste verwerkingsdatum staat op de doossticker vermeld.

Productiegegevens: Op de doossticker staat rechtsonder de EAN-code en middenin een 21-cijferige code: de eerste 6 cijfers geven de datum aan waarop de sticker is uitgedraaid, de volgende 3 cijfers geven 3x het cijfer 0 aan en de laatste 12 cijfers geven het artikelnummer van de fabrikant aan.

Op de rol staat het volgende vermeld:

- de EAN-code
- maat en rollengte
- artikelnummer van de klant.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 14-03-2025
TSFK 14/1516454 en 1516459
Rev : B
Blad : 3/4



Productnaam: Kelfort® afdichtingsband KoKomoband universeel

Technische gegevens:

<u>Basis:</u>	Polyurethaan schuimstof.
<u>Impregnering:</u>	Kunsthars.
<u>Volumieke massa:</u>	90 kg/m ³ (± 8 kg/m ³).
<u>Kleefsterkte lijmlaag:</u>	> 12 N/25 mm.
<u>Aantasting/vlekvorming</u> <u>(DIN 52453):</u>	PVC geen Beton geen Stenen geen
<u>Weersinvloeden:</u>	Voldoet aan de hoogste eisen (DIN 18542 BG 1).
<u>Weerbestendigheid:</u>	Voldoet (DIN 53387).
<u>UV-bestendigheid:</u>	Voldoet (DIN 53387).
<u>Slagregendichtheid:</u>	Tot 600 Pa (MPA bau Hannover) (EN 1027).
<u>Luchtdoorlaatbaarheid:</u>	c 0,020 dm ³ / s.m (EN 1026).
<u>Vervorming (MTV):</u>	> S 25 (NEN 3413).
<u>Temperatuur-</u> <u>bestendigheid:</u>	-30 °C tot +90 °C
<u>Verwerkingstemperatuur</u> <u>omgeving:</u>	0 °C tot +35 °C
<u>Materiaal:</u>	Tragere uitzetting bij temperaturen ≤ 10 °C
<u>Garantie op</u> <u>functionaliteit:</u>	10 jaar fabrikant-eigen verklaring.
<u>Productcertificaat:</u>	KOMO K 81808.

Beschikbare rapporten en documenten:

- KOMO-certificaat K 81808.
- Rapport MPA-NRW, DIN 18542 BG 1.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 14-03-2025
TSFK 14/1516454 en 1516459
Rev : B
Blad : 4/4



Productnaam: Kelfort® afdichtingsband KoKomoband universeel

Applicatiegegevens:

Verwerkingstemperatuur: Omgeving: 0°C tot +35°C.

Ondergronden: De ondergrond dient schoon, stof- en vetvrij te zijn.

Vorbereiding: Voor het aanbrengen zijn meetlint, schaar of mes en eventueel houten wiggen (ingeval van natte voegen) benodigd.

Montage:

- Het voorgecomprimeerde begin-/eindstuk afsnijden.
- Bij verticale voegen onderaan met het plaatsen beginnen. De banden worden stuik gezet.
- Bij het afrollen van het band minstens 1 cm extra nemen.
- De voegzijanten moeten parallel verlopen (max. 3 graden afwijking).
- Het band moet vanaf de voorkant aangebracht worden.
- Ingeval van natte voegen kan het band met houten wiggen gefixeerd worden totdat het band uitgezet is.
- Bij kozijnen mag het band niet om de kozijnhoeken worden aangebracht. De banden worden stuikend gezet.
- Het band mag niet met oplosmiddelen of agressieve chemicaliën in verbinding gebracht worden.

Let op: Na opening van de doos **direct** op de (overgebleven) rollen in de geopende doos iets zwaars leggen om het telescopen van de rollen te voorkomen.

Verdraagzaamheid: Bij verwerking met verf, lijm en natuursteen adviseren wij eerst navraag te doen bij de leverancier van het band.

Tips voor de afnemer: Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen
- het merk en de wijze van merken juist zijn
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen
- de toepassingsvoorwaarden, die in het KOMO productcertificaat zijn opgenomen, in acht genomen zijn
- het KOMO productcertificaat nog geldig is (zie www.skh.org)
- klachten en/of gebreken direct melden bij uw ijzerwaren-vakhandelaar.

Veiligheidsaanbeveling: Zie veiligheidsinformatieblad.