

1 Beschrijving

Copegal is een zelfvloeiend egalisatieproduct voor binnenvloeren, aangeraden voor het egaliseren van ruimtes met intens of normaal verkeer zoals openbare gebouwen, kantoren, of particuliere woningen.

2 Toepassingsgebieden

Copegal is geschikt voor de egalisatie van cement- en betondekvloer, anhydrietdekvloer alvorens het plaatsen van verschillende vloerbekledingen (PVC, vinyl, tapijt, linoleum,..)

3 Eigenschappen

- Zeer gemakkelijk aan te brengen
- Spanningsvrij
- Perfect zelfvloeiend: minder schuren
- Rolstoelvast
- Zeer goede prijs / kwaliteit verhouding
- Geschikt voor vloerverwarming (raadpleeg Copagro)

4 Oppervlakte voorbereiding

De ondergrond moet schoon, stevig, zuiver, vlak, permanent droog (zonder gevaar van opstijgend vocht), normaal poreus, ontstofst en ontvet zijn. In geval van twijfel contacteer onze technische dienst.

De volgende werken voorzien ter behandeling van de ondergrond: reiniging, kogelstralen (beton met curing), schuren (lijmresten), behandeling van de scheuren, constructievoegen, dilatatievoegen,..

Het vochtgehalte van de ondergrond mag de volgende waarden niet overschrijden:

- Cement- en betondekvloer: 2,5 % met vloerverwarming: 2 %
- Anhydrietdekvloer: 0,5 %

In alle gevallen de geschikte primer met een rol aanbrengen (+/- 100 g/m²).

Voor speciale ondergronden (asfalt, chape met lijmresten,..) contacteer onze technische dienst.

5 Verwerking

Met een trage elektrische mixer (max. 500 tpm), meng 1 zak Copegal met 6 l proper water tot een homogeen mengsel wordt verkregen (zonder klonters). Het mengsel 1 min laten rusten en opnieuw mengen. Verwerkingstijd van het mengsel: 20 à 25 min in functie van de temperatuur. Nooit water toevoegen na bereiding van het mengsel. De watertemperatuur moet tussen +8 °C en +25 °C inbegrepen worden. Copegal gladstrijken met een vlakspaan, bij de neergaande beweging de gewenste dikte (max. 6 mm) bepalen door de vlakspaan enigszins schuin te houden. Binnen de 15 min ontluichtingsrol gebruiken om een betere afwerking te verkrijgen.



6 Reiniging

Reiniging van gereedschap: met water.

7 Opslag en houdbaarheid

6 maanden in de originele ongeopende verpakking, bewaard tussen +10 °C en +30 °C.

8 Beperkingen

Niet gebruiken: buiten, zonder vloerbekleding en op oude vloerbekledingen. Niet op metaal aanbrengen en niet overschilderbaar. Tocht en zonlicht vermijden.

9 Kleuren

Grijs.

10 Verpakking

Zak van 25 kg.

11 Veiligheidsopmerking (zie ook veiligheidsfiche)

- H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
- P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
- P280: Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen.
- P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
- P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkende afvalverwerkingsinstallatie.
- EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

12 Waarborg en garantie

- Copagro garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties.
- De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is Copagro aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.
- De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

13 Technische specificaties

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Kleur | Grijs poeder |
| Waterdosering | Per zak van 25 kg |
| | Zonder toeslagstof: 6 l water |
| Dikte | 1 à 6 mm |
| Gereedschap | Vlakspaan en ontluichtingsrol |
| Gebruikstemperatuur | +10 à +25°C |
| Verbruik | 1,5 kg/mm/m ² |
| Houdbaarheid van het mengsel | 20 à 25 min |
| Beloopbaar | Na 4 à 6 u |
| Droogtijd vóór verlijming | (naargelang de bekleding) 24 à 72 u |
| Rolstoelvast | Ja |
| Drukweerstand | 28 dagen 22 N/mm ² |
| Buigweerstand | 28 dagen 6 N/mm ² |
| Onontvlambaar | Onontvlambaar bij gebruik |
| EC1 | Niet |

De aangegeven waarden zijn afhankelijk van de temperatuur, de relatieve luchtvochtigheid, en de porositeit van de ondergrond.

