

Super-Fix Schroefdraadafdichting 01-577

Artikelnummer:	1615002
Materiaal:	Methacrylatester
Kleur:	geel
Viscositeit (25°C):	24.000 – 70.000 mPa.s
Dichtheid (25°C):	1,05 g/cm ³
Temperatuurbestendigheid:	-55°C tot +150°C
Max. vulvermogen:	0,50mm
Losbreekmoment MLB (DIN en ISO 10964):	18-22Nm
Afschuifsterkte(DIM 5442):	3-13N/mm ²
Handvast:	15-30 minuten
Werksterkte:	1-3 uur
Eindsterkte:	12 uur
Maximaal schroefdraad:	M80
Sterkteklasse(DIN 30661):	2
Vlampunt:	>100°C
Houdbaarheid:	24 maanden

Eigenschappen:

- Vervangt hennep, PTFe en vaste afdichting
- Onderdelen kunnen direct na het aansluiten worden verholpen
- Hoogwaardige waterdichtheid
- Extra bescherming tegen corrosie

DIN-DVGW-NG-5146BU0369 volgens DIN EN 751-1 Klasse H.

Niet toegestaan voor gebruik in gasinstallatie volgens DVGW-TRGI 2008.

De gegevens in dit product zijn naar ons beste vermogen opgesteld en dienen uitsluitend en alleen als informatie. Een aanspraak hierop is derhalve uitgesloten. Voor gebruik moet u zelf uitvoerig testen doen, dit technische gegevensblad probeert u daarbij te helpen. De verantwoordelijkheid voor eventueel gebruik van beschermende veiligheidsproducten ligt bij de gebruiker. Veiligheidsbladen voor alle producten zijn op aanvraag beschikbaar.

Super-Fix is een merk van Diebeco | Voltaweg 18-06 | 3225 MA | Hellevoetsluis

www.super-fix.nl | info@super-fix.nl | T: +31 (0)181-787161 | M: +31 (0)624 638 658
Bankrekening NL28RABO 012 24 06 567 | BTW nr. NL 001638484B45 | KvK nr. 58064524

Technisch gegevensblad

Gebruiksaanwijzing:

Reinig de te verbinden delen met Super-Fix Cleaner. Breng voldoende lijm aan en monteer. Onmiddellijke montage is niet nodig, aangezien het materiaal pas reageert nadat de delen zijn samengevoegd. Anaërobe vloeibare lijmen reageren niet met metaal – kunststof combinaties, in zo'n geval is het noodzakelijk met een activator te werken. Verschillende types met verschillende sterktes en viscositeiten maken een exacte aanpassing aan uw toepassing mogelijk en zijn doorslaggevend voor het succes van de verlijming. Het uitharden kan aanzienlijk worden versneld door activatoren.

Dit zijn gemiddelde waarden. De informatie over dit product werd door ons met zorg opgesteld en dient alleen ter kennisname. Wij zijn niet aansprakelijk.

De gegevens in dit product zijn naar ons beste vermogen opgesteld en dienen uitsluitend en alleen als informatie. Een aanspraak hierop is derhalve uitgesloten. Voor gebruik moet u zelf uitvoerig testen doen, dit technische gegevensblad probeert u daarbij te helpen. De verantwoordelijkheid voor eventueel gebruik van beschermende veiligheidsproducten ligt bij de gebruiker. Veiligheidsbladen voor alle producten zijn op aanvraag beschikbaar.

Super-Fix is een merk van Diebeco | Voltaweg 18-06 | 3225 MA | Hellevoetsluis

**www.super-fix.nl | info@super-fix.nl | T: +31 (0)181-787161 | M: +31 (0)624 638 658
Bankrekening NL28RABO 012 24 06 567 | BTW nr. NL 001638484B45 | KvK nr. 58064524**