

Super-Fix Schroefdraad Borgmiddel Hoogvast

Artikelnummer:	1604002/1604005
Kleur:	Rood
Dichtheid (25°C):	1,10 g/cm ³
Viscositeit (25°C):	8.000-15.000 mPa.s
Temperatuurbestendigheid:	-55°C tot 230°C
Materiaal:	Methacrylaatester
Max. scheurvulvermogen:	0,30 mm
Lostrekmoment MLB (DIN EN ISO 10964):	20-35 N m
Schuifsterkte (DIN 54452):	15-20 N/mm ²
Aandruksterkte:	20-40 minuten
Werksterkte:	3-6 uur
Bewaartijd:	24 maanden
Max. schroefdraad:	36
Aandrukklasse (DIN 30661):	3
Vlampunt:	>100°C

Weerstand:

Super-Fix Borgmiddel Hoogvast is een 1 component lijm borgmiddel die verhardt bij contact met metaal in de atmosfeer. Dit borgmiddel lijmt, dicht en zet schroefdraadverbindingen, voegen, lagers en buisverbindingen eenvoudig, zeker en duurzaam vast.

Combinatie van materialen:

- Metaal-metaal

Eigenschappen:

- Vibratiebestendig
- 1 Component lijm
- Voor alle schroefdraadsoorten en vormen geschikt
- Dicht tevens de windingen

De gegevens in dit product zijn naar ons beste vermogen opgesteld en dienen uitsluitend en alleen als informatie. Een aanspraak hierop is derhalve uitgesloten. Voor gebruik moet u zelf uitvoerig testen doen, dit technische gegevensblad probeert u daarbij te helpen. De verantwoordelijkheid voor eventueel gebruik van beschermende veiligheidsproducten ligt bij de gebruiker. Veiligheidsbladen voor alle producten zijn op aanvraag beschikbaar.

Super-Fix is een merk van Diebeco | Voltaweg 18-06 | 3225 MA | Hellevoetsluis

www.super-fix.nl | info@super-fix.nl | T: +31 (0)181-787161 | M: +31 (0)624 638 658
Bankrekening NL28RABO 012 24 06 567 | BTW nr. NL 001638484B45 | KvK nr. 58064524

Technisch gegevensblad

Toepassing:

Breng voldoende lijm op en plaats de delen tegen elkaar. Het is niet nodig dit onmiddellijk te doen, omdat het materiaal pas reageert nadat de delen zijn aangesloten. Anaerobe vloeibare kunststoffen reageren niet bij combinaties van metaal-kunststof. In dit geval moet met een versneller worden gewerkt.

De aandruksterkte wordt bereikt na 20 tot 40 minuten. De eindsterkte wordt na 12 uur bereikt. De verharding kan worden versneld door middel van activators.

Dit zijn gemiddelde waarden. De informatie over dit product werd door ons met zorg opgesteld en dient alleen ter kennisname. Wij zijn niet aansprakelijk.

De gegevens in dit product zijn naar ons beste vermogen opgesteld en dienen uitsluitend en alleen als informatie. Een aanspraak hierop is derhalve uitgesloten. Voor gebruik moet u zelf uitvoerig testen doen, dit technische gegevensblad probeert u daarbij te helpen. De verantwoordelijkheid voor eventueel gebruik van beschermende veiligheidsproducten ligt bij de gebruiker. Veiligheidsbladen voor alle producten zijn op aanvraag beschikbaar.

Super-Fix is een merk van Diebeco | Voltaweg 18-06 | 3225 MA | Hellevoetsluis

**www.super-fix.nl | info@super-fix.nl | T: +31 (0)181-787161 | M: +31 (0)624 638 658
Bankrekening NL28RABO 012 24 06 567 | BTW nr. NL 001638484B45 | KvK nr. 58064524**