




Coating mono-composant diluable à l'eau pour l'intérieur et l'extérieur.

Application

- Intérieur et extérieur
- Application intérieure : sur béton, ciment, bois, panneaux d'aggloméré, anciennes peintures pour sol peu élastiques
- Application extérieure : sur sols bétonnés ou cimentés très absorbants, sur anciens revêtements bien adhérents
- Également en version antidérapante (R11)

Propriétés

- Peinture pour sols diluable à l'eau et de type mono-composant
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Résistant à l'usure
- Résiste aux acides dilués, sels routiers et huiles moteur
- Résiste aux intempéries
- De par sa haute élasticité, elle exerce en outre un effet colmatant sur les fissures à basse température
- Nettoyage facile avec les produits d'entretien habituels sans solvants
- Application facile et bonne fluidité
- Écologique
- Pour les sols de garage, il est conseillé d'utiliser Vistapox (voir fiche technique)
-  EN 13813

Produit

Liant à base de : Copolymère méthacrylique

Dilution : Eau potable

Coloris : La plupart des couleurs des nuanciers RAL et NCS, autres teintes sur demande

Conditionnement : 5 kg et 10 kg

Rendement : Env. 4-5 m²/ kg selon support et mode d'application

Degré de brillance : Satiné

Densité : Env. 1,35 g/cm³

Stockage : Au frais, bien fermé, à l'abri du gel et des rayons solaires

Application

Brosse, rouleau ou pistolet.

Température

Ne pas utiliser sous les +10°C (température de l'air et de l'objet) et 85 % de taux d'humidité.

Séchage (+20°C / 60 % humidité relative de l'air)

Hors-poussières : Après env. 70 minutes

Repeignable : Après env. 4-5 heures

Praticable : Après 1 jour

Entièrement sec : Après 7 jours

Nettoyage de l'outillage : À l'eau, sitôt après utilisation.

Support

Le support doit être sec, propre, stable, porteur, exempt d'huiles, de graisses et de cires. Il faut prévoir une membrane imperméable sous le revêtement de sol.

Mise en œuvre

Appliquer au moins deux couches de finition. N'appliquer qu'une seule couche par jour, et cela vaut pour tous les supports, afin d'accélérer le processus de durcissement global. Pour une mise en œuvre encore plus efficace, Vistacryl 1K Spécial Sol peut être allongé d'eau à 5 %. En cas d'utilisation d'une couche de renfort, prévoir 3 couches au total.

Supports minéraux neufs

Le placement de ce type de support doit dater de 28 jours au moins.

Humidité maximale 5 %.

Surfaces légèrement souillées

Donner un grand coup de balai (rigide). Puis, passer éventuellement à l'aspirateur.

Surfaces très souillées

Nettoyez au Vista Calcimex. Nettoyez ensuite avec Vista Viamond 704 dans le même rapport de mélange et puis rincer au nettoyeur à haute pression ou nettoyeur à vapeur.

Solvants

Nettoyer les supports compressés, tels que les panneaux d'aggloméré, MDF, avec le solvant ad hoc.

Laitance du ciment

À éliminer sur les sols minéraux neufs (chape de béton et ciment) avec une ponceuse pour sol.

Curingcompound

À éliminer avec une ponceuse pour sol.

Supports humides attaqués par des remontées capillaires

Les imprégner plusieurs fois avec Südwest Wikulac jusqu'à totale saturation de la surface. Procéder ensuite dans les 24 heures à l'application de Vistacryl 1K Spécial Sol.

Support intact

Selon porosité, imprégner avec Südwest Vistacryl 1K Spécial Sol dilué d'eau à max. 5 %.

Lézardes et trous plus importants

Évider les cavités et reboucher avec l'enduit adéquat.

Anciens revêtements

Nettoyer à fond avec Vista Viamond 704, puis poncer légèrement pour matifier.

Indications particulières

Sur des fonds de couleur vive ou sombre, les rayures apparaissent de manière plus visible. À noter aussi que les poussières ont la même couleur que la peinture elle-même, ce qui peut déranger en cas de couleur vive.

Mesures de protection

Voir fiche de sécurité.

Identifiants

Voir fiche de sécurité.

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique. La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr. 9-11-2022.