

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 21-10-2024
TSFK : 24/1516709
Rev : C
Blad : 1/2



Productnaam: Kelfort® Zinkspray

Opgesteld door: DB	Bekrachtigd door: GL
--------------------	----------------------

Het product: Kelfort Zink Spray geeft langdurige corrosie bescherming voor metalen. Hecht op vrijwel alle metalen, heeft een gladde doordringende film laag. Kan gebruikt worden bij puntlassen en is hitte bestendig tot 500°C.

De toepassing: Voor het bijwerken en repareren van oude en beschadigde zinklagen. Als geleidende tussenlaag bij het puntlassen. Voor het verzinken van boor-, snij- en laswerkstukken. Als grondering voor installaties die blootstaan aan water- en weersinvloeden. Bij alle werkzaamheden aan de carrosserie.

Eigenschappen:

- Zinkspray bevat in de opgedroogde laag meer dan 90% zink en zink-verbindingen
- Uitstekende hechting op bijna alle metalen
- Sneldrogende, gladde en poriënvrije beschermlaag
- Puntlas- en hittebestendig (tot 500°C)
- Overschilderbaar

Gebruiksaanwijzing: Optimale verwerkingstemperatuur 16-25°C. Metalen roest- en vetvrij maken (evt. blank slijpen). Ca. 2 minuten intensief schudden en vanaf ca. 20-30 cm kruiselings opspuiten. Stof droog: na 5-7 min. Tastdroog: na 20-30 min. Uitgehard: na 24 uur.

Leveringsvorm:

EAN-code 1516709 => 8714678008368 (1stuks).
1516709=> 8714678096396(doos à 12 spuitbussen)

Verpakking Spuitbus van 400 ml

Inhoud verpakking 12 stuks.

Afmetingen doos (l x b x h): 29 cm x 22 cm x 21 cm.

Afmetingen volle pallet (l x b x h): 120 cm x 80 cm x 140 cm.

Aantal dozen op pallet 84 dozen. (EAN code pallet 8714678108174)

Productiegegevens De productiedatum en het lotnummer zijn aangegeven op de flacon.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 21-10-2024
TSFK : 24/1516709
Rev : C
Blad : 2/2



Productnaam: Kelfort® Zinkspray

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Gezondheid/Veiligheid: Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via onze websites.

Aanvullende informatie:

Applicatie temperatuur		+16°C to +25°C
Basis		Epoxy ester
Dichtheid		0.927
Druk bij 20c bar		4.0
Druk bij 50c bar		7.7
Extrusiesnelheid gs		3.4
Kleefvrij tijd		60 minutes
Laagdikte_m		50-80
Overlakbaar na uren		24 hours
Temperatuurbereik_c		-50°C to +500°C
Uithardingstijd		24 hours
Vaste stofgehalte		33.5
Vorstbestendigheid gedurende transport		Up to -15°C
Zoutsproeitest uren		500 hours

Deze waarden zijn typische eigenschappen