

TECHNICAL DATASHEET**4tecx snelgrond**

Art.nr.	Kleur	Inhoud	Verpakking	Minimale besteleenheid	EAN-Code
4039000064	Wit	0,75 l	Bus	6 stuks	8715883007290
4039000076	Wit	2,5 l	Bus	1 stuk	8715883007306
4039000080	Wit	5 l	Bus	1 stuk	8715883008228
4039000088	Grijs	0,75 l	Bus	6 stuks	8715883007313
4039000100	Grijs	2,5 l	Bus	1 stuk	8715883007320
4039000104	Grijs	5 l	Bus	1 stuk	8715883008235

Omschrijving

Een sneldrogende grondverf voor binnen en buiten.

Toepassingen

Uitstekend geschikt voor het gronden van ijzer, hout, hardboard en MDF

Belangrijkste eigenschappen

Goede vloeïng en vulling

Uitstekende hechting

Snelle stapelbaarheid

Productinformatie	
Bindmiddel	Alkydhars
Dichtheid	1,2 kg per liter
Theoretisch rendement	10 – 12 m ² per liter bij 75 µm natte laagdikte
Glansgraad	Mat
Houdbaarheid	Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking
	Koel, droog en vorstvrij bewaren
Verwerking	Kwast, roller en airless (airless spuitdruk 80 – 100 bar, spuitnozzle 0,011 inch)
Droging bij 20°C	Na ca. 30 minuten stofdroog
Verwerkingscondities	Na ca. 1 tot 2 uur overschilderbaar met diverse laksystemen, met oplosmiddelhoudende producten
	Na ca. 4 uur overschilderbaar met waterverdunbare producten
	Optimaal > 10°C en r.v. 75%
Verdunning	Terpentine

Voorbehandeling

Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn

Eventueel ontvetten met thinner of wasbenzine

Gladde ondergronden goed schuren

TECHNICAL DATASHEET**4tecx snelgrond**

Art.nr.	Couleur	Contenance	Emballage	Unité de commande minimum	EAN-Code
4039000064	Blanc	0,75 l	Pot de peinture	6 pieces	8715883007290
4039000076	Blanc	2,5 l	Pot de peinture	1 piece	8715883007306
4039000080	Blanc	5 l	Pot de peinture	1 piece	8715883008228
4039000088	Gris	0,75 l	Pot de peinture	6 pieces	8715883007313
4039000100	Gris	2,5 l	Pot de peinture	1 piece	8715883007320
4039000104	Gris	5 l	Pot de peinture	1 piece	8715883008235

Description

Peinture de fond à séchage rapide pour l'intérieur et l'extérieur.

Principales propriétés

Bonne fluidité et bon remplissage

Excellente adhérence

Recouvrable rapidement

Utilisation

convient parfaitement comme couche de fond sur du bois, du fer, des panneaux durs et du MDF

Informations d'application	
Liant	Résine alkyde
Densité	1,2 kg par litre
Rendement théorique	Environ 10 à 12 m ² par litre pour une couche humide de 75 µm
Brillance	Mat
Conservation	Environ 12 mois après l'ouverture de l'emballage Conserver au frais, au sec et à l'abri du gel
Application	Pinceau, rouleau ou pistelage airless (pression de Vaporisation airless de 80 à 100 bar, buse de vaporisation de 0,011 pouce)
séchage à 20°C	Sec hors poussières apres 30 minutes environ
Conditions d'application	Recouvrable après a 1 à 2h environ à l'aide de divers Systèmes de laque ou de produits à base de solvant Recouvrable après 4h environ à l'aide de produits diluables dans l'eau Optimum > 10°C et H.R. < 75%
Dilution	White spirit

Prétraitement
Le support doit être propre, sec et non gras
Dégraisser le cas échéant au thinner ou à la benzine
Poncer les supports lisses