

## M451 - Papier maskingtape

<b>Omschrijving</b>	Licht gecrèpte papierendrager die voorzien is van een rubber kleeflaag.
<b>Product-eigenschappen</b>	Goed vocht bestendig. Schoonverwijderbaar binnen 48 uur bij temperaturen tot 80 C.(alleen warm verwijderbaar). Goede UV bestendigheid, is binnen 2 dagen zonder problemen schoon verwijderbaar. Doorstaat het stoom sterilisatie proces.
<b>Toepassings-voorbeelden</b>	Maskingtape bij schilder. Maken van lasverbindingen. Vastzetten van eerste wikkeling op de kern. Bundelen en verpakken.
<b>Opslag en veroudering</b>	De condities waaronder het product wordt opgeslagen, beïnvloedt zijn specificaties. Opslag dient in originele verpakking te geschieden, bij een temperatuur van 21°C (70°F) en een relatieve vochtigheid van 50%, en uit het directe zonlicht.
<b>Aanbrengtips</b>	Voor de optimale hechting adviseren wij om de tape onder druk aan te brengen op een droge, stofvrije en ontvette ondergrond, die ongeveer dezelfde temperatuur heeft als de tape.

### TECHNISCHE GEGEVENS

<b>Drager</b>	Papier	
<b>Kleeflaag</b>	Rubber natuur	
<b>Kleur</b>	Beige	
<b>Schutlaag</b>	Geen	
<b>Dikte Totaal</b>	0,125 mm	4,92 Mils
<b>Pelkleefkracht op roestvast staal</b>	4,8 N/25mm	1,1 Lbs/inch
<b>Treksterkte lengterichting</b>	87 N/25mm	19,9 Lbs/inch
<b>Verlenging in lengterichting</b>	8 %	
<b>Temp.bestendigheid (kort)</b>	80 °C	176 °F
<b>servicetemperatuur</b>	Tussen -20 en 50 °C	Tussen -4 en 122 °F

Vrijwaring: De waarden in dit document zijn slechts gemiddelden. Om juridische redenen benadrukken wij dat de informatie over deze gegevens beschikbaar is 'zoals deze is' en dat Stokvis Tapes, een ITW-onderneming, geen garanties biedt met betrekking tot de nauwkeurigheid en volledigheid ervan, noch met betrekking tot interpretaties op basis van deze informatie.

Zie onze toepasselijke leveringsvoorwaarden. Elke gebruiker moet zelf testen of het product geschikt is voor het beoogde gebruik en draagt in verband daarmee zelf alle risico en aansprakelijkheid. Stokvis Tapes is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van ongeschiktheid van het product. Er zijn tal van factoren waarop Stokvis Tapes geen invloed heeft en die gevolgen kunnen hebben voor het gebruik en de werking van het product in een bepaalde toepassing, zoals de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt en de tijd en omgeving waarin het product geacht wordt te werken. Aangezien alleen de gebruiker kennis van en invloed op deze factoren heeft, is het essentieel dat hij het product van Stokvis Tapes vooraf beoordeelt om te bepalen of het geschikt is voor een bepaald doel en de wijze waarop hij het wil toepassen.

De gebruiker mag de informatie gebruiken om deze te bekijken, te kopiëren en te verspreiden mits Stokvis Tapes, een ITW-onderneming, altijd wordt genoemd als de bron. De informatie is alleen bedoeld voor informatief en niet-commercieel gebruik.

Intellectueel eigendom: Stokvis Tapes, een ITW-onderneming, behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot dit document en de informatie die hierin is opgenomen. Het is ten strengste verboden om deze zonder uitdrukkelijke toestemming te reproduceren, te gebruiken of openbaar te maken aan derde partijen.

**Stokvis Tapes Nederland B.V.**  
Van Hennaertweg 10  
2952 CA Alblasterdam  
tel +31 (0)78 699 21 00  
fax +31 (0)78 699 21 99  
www.stokvistapes.nl  
info@stokvistapes.nl