

# Stucco W-26

## REBOUCHER, LISSER, COLLER ET REJOINTOYER

### AVANTAGES

- sans retrait
- pauvre en tension
- structure très fine
- ne pulvérise pas sur des supports très poreux
- mise en oeuvre très facile
- facile à poncer
- bonne adhérence

### PRODUIT

Stucco W-26 est une masse d'égalisation murale à base de plâtre avec une structure très fine. Grâce à sa composition spéciale, le produit n'a pas de retrait et il y a un contrôle visuel du séchage.

### APPLICATION

Stucco W-26 convient pour le lissage de murs et plafonds en intérieur avant la pose de papier-peint, peintures ou autres finitions. Convient également pour le rebouchage de fissures et trous et pour l'ancrage de boîtiers électriques etc...

Le produit n'a pas de retrait (même lors de rebouchage de trous importants) donc une couche suffit.

Stucco W-26 convient aussi pour l'encollage de blocs en plâtre, blocs en béton cellulaire, ornements en plâtre etc...

### CARACTÉRISTIQUES

- Applicable jusqu'à 0 mm (tir à zéro possible)
- Répond à la classification Q1-Q4
- Enrichi en résines synthétiques

### PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être solide, stable, sec, propre, exempt de poussières, d'huile et de graisse et doit disposer d'une solidité suffisante. Enlever les papiers-peints et la peinture. Les supports appropriés sont plâtre, plaques de plâtre, béton, maçonnerie, ciment et plaques de construction. Le support ne peut pas être trop lisse et doit être normalement poreux. Primariser les supports trop absorbants et poudreux avec Ardagrip Classic.

### MISE EN OEUVRE

Dans un seau de gâchage propre, verser de l'eau propre et froide.

2,6 l d'eau pour 5 kg poudre.

9,1 l d'eau pour 17,5 kg poudre.



Ajouter Stucco W-26 tout en mélangeant et jusqu'à obtention d'une masse homogène. Après un temps de "maturation" d'env. 2 minutes, mélanger à nouveau brièvement. Utiliser le mélange endéans les 60 min et laisser sécher. Poncer est inutile dans la plupart des cas. Des inégalités peuvent être enlevées avant durcissement complet à l'aide d'une éponge humide. Après durcissement, les inégalités peuvent être enlevées par ponçage.

**Remarque :** Les restes de colles durcies dans le seau de préparation accélèrent le durcissement du mélange suivant.

## STABILITÉ AU STOCKAGE

Conserver au sec durant 12 mois. Protéger contre l'humidité.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de données de sécurité (FDS) est disponible sur [bostikdsd.thewerco.com](http://bostikdsd.thewerco.com).

Caractéristiques techniques	
Base	sulfate de calcium, matières synthétiques, renforcé de fibres
Consommation	± 1,0 kg/m <sup>2</sup> /mm d'épaisseur
Température de mise en oeuvre	> +5°C
Temps de mise en oeuvre	à +18°C env. 60 minutes
Rapport poudre/eau	env. 0,52 l d'eau pour 1 kg de poudre
Temps de séchage	1 - 24 heures : dépend de l'épaisseur
Nettoyage outil	à l'eau
pH	env. 7,5
GEV-EMICODE	EC 1
GISCODE	CP1
Couleur	blanc
Emballage	seau 5 kg et sac 17,5 kg
Palette	seau 80 pcs / sac 42 pcs
Code article	seau 30611191 / sac 30611192
EAN	seau 8713572041020 / sac 8713572041013

### BOSTIK HOTLINE

Smart help NL + 31 (0)73 6244244  
BE + 32 (0) 92551717



### Bostik BV

De Voerman 8  
5215 MH 's-Hertogenbosch  
[infoNL@bostik.com](mailto:infoNL@bostik.com)  
[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

### Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86  
B- 9000 Gent  
[info@bostik.be](mailto:info@bostik.be)  
[www.bostik.be](http://www.bostik.be)