

H750

SEAL'N'BOND PREMIUM

HOOGWAARDIGE ALLROUND HYBRIDE KIT EN LIJM ZONDER KANS OP VLEKVORMING

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

VOORDELEN

- Allround hoogwaardige kit en lijm
- Formule zonder vlekvorming
- Neutraal uithardend, vrijwel geurloos
- Oplosmiddel-, siliconen- en isocyaanvrij
- Perfecte hechting zonder primer op de meeste ondergronden
- Blijvend elastisch
- Uitstekend UV- en weerbestendig
- Overschilderbaar na huidvorming (nat in nat)

PRODUCTOMSCHRIJVING

Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM is een professionele, niet-vlekkende allround kit en lijm met een hoge eindsterkte. **Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM** voldoet aan de BREEAM-specificaties genoemd in het hoofdstuk 'Gezondheid en welzijn', Hea 02 Kwaliteit van de binnenlucht, met betrekking tot de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) (producten).

TOEPASSINGEN

Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam elastisch afdichten van aansluitvoegen in sanitaire toepassingen zoals keukens, badkamers, douches en industriële toepassingen.

VERWERKING

Een voeg met de juiste afmetingen is in staat om bewegingen tussen bouwmaterialen te absorberen. De voegdiepte moet altijd in de juiste verhouding staan tot de voegbreedte. De algemene regel is dat de verhouding voegdiepte : voegbreedte tot een voegbreedte van 10 mm 1:1 is, met een minimum van 5 mm breedte en diepte. Voor voegen breder dan 10 mm is de diepte de breedte gedeeld door 3 plus 6 mm.



TECHNISCHE GEGEVENEN

100 % modulus	DIN 53504 S2	2,00 N/mm ²
Verwerkingstemperatuur		+5°C tot +40°C
Basis		Hybride
Uithardingstijd	@ +23°C/50% RH	3 mm/24 uur
Dichtheid	ISO 1183-1	1,50 g/ml
Rek bij breuk	DIN 53505/ ISO 868	250%
Stroom	ISO 7390	< 2 mm
Shore A hardheid	DIN 53505 / ISO 868	58
Huidvorming	DBTM 10,00	10 minuten @ +23°C/50% RH
Temperatuurbestendigheid		-40°C tot +120°C
Treksterkte	DIN 53504 S2	3,20 N/mm ²

Deze waarden zijn typische eigenschappen en kunnen variëren van +/-3%

BEPERKINGEN

- Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden
- Niet geschikt in combinatie met chloriden (zwembaden)

OPPERVLAKTEVOORBEREIDING EN -AFWERKING

Verwerkingstemperatuur + 5°C tot + 40°C (geldt voor omgeving en ondergrond). Alle ondergronden moeten vast, schoon en vrij van vet en stof zijn. Ondergronden reinigen met Cleaner. **Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM** hecht perfect zonder het gebruik van primer op de meeste niet-poreuze ondergronden. Poreuze ondergronden moeten voorbehandeld worden met Primer B1. Ondergronden vooraf altijd testen op hechting. Gebruik Finisher om de voeg glad te maken.

OVERSCHILDERBAARHEID

Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM is overschilderbaar met verf op alkydhars- en dispersiebasis. Wij raden aan om de verdraagzaamheid met de verf te testen voordat u de verf aanbrengt. Indien **Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM** wordt overgeschilderd (niet nodig), raden wij aan om de kit en de verbindingsvlakken voor gebruik licht te schuren met Scotch-Brite. Voor de beste resultaten raden wij aan om enkele dagen na het aanbrengen te schilderen.

REINIGEN

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Handen kunnen worden gereinigd met Bostik Wipes en/of water en zeep. Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

KLEUR(EN)

- Wit
- Grijs
- Zwart

VERPAKKING

- Koker van 290 ml, 12 per doos

Voor productspecificaties verwijzen wij u naar de Online Product Detail Pagina

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

Bostik B.V.

De Voerman 8 • NL-5215 MH 's-Hertogenbosch
Tel.: +31 (0) 73 6244 244
www.bostik.com

Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11 • NL-4903 DC Oosterhout
Tel.: +31 (0) 162 491 000
www.denbraven.com

HOUDBAARHEID

In ongeopende originele verpakking tussen + 5°C en + 25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum, mits bewaard op een droge plaats.

GEZONDHEID & VEILIGHEID

Het productveiligheidsblad moet vóór gebruik worden gelezen en begrepen. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via de websites.

BOSTIK SMART SUPPORT

Smart help digital
Bostik.com/

Smart help
+31 (0)73 6244 244
+31 (0)162 491 000

