

1 Beschrijving

Watergedragen reparatieplamuur als vul- en snelplamuur voor kleine oppervlakken.

2 Toepassingsgebieden

- Als vul- en snelplamuur
- Voor het vullen van houtporiën, verstekken, kleine gaatjes, beschadigingen in hout en metaal, beton en pleisterwerk
- Voor binnen en buiten

3 Eigenschappen

- Watergedragen
- Oplosmiddelvrij
- Snelle droging
- Tot 1000 mu nat per laag
- Meerdere lagen aanbrengen in korte tijd
- Zeer goed schuurbaar
- Met roest inhibitor, dat roesten van spijkers en nietjes voorkomt en voorgronden onnodig maakt op ijzer en staal
- Overschilderbaar met alkydharlakken en acryllakken, als ook met dispersieverven

4 Bindmiddel

Acrylaat.

5 Pigmenten

Wit pigment.

6 Kleuren

Wit.

7 Vorbereitung van de ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, vet-, roest-, stof-, spanningsvrij en draagkrachtig zijn. Poreuze en zuigende ondergronden vooraf gronden met Südwest Acryl All-Grund, zodat het water uit de plamuur niet de ondergrond in trekt.

Onbehandeld hout

Maximaal vochtgehalte 9%.

Hout eerst goed met Südwest Acryl All-Grund voorbehandelen.

Vervolgens plamuren met Copagro acryl rapid plamuur.

Daarna verdere grond- en aflakken aanbrengen.

Daar "buitenhout" onder sterke invloed staat van weersomstandigheden en temperatuurswisselingen, is uitzetten en krimpen van, in het bijzonder, zacht hout onvermijdelijk.

Dit z.g. werken kan bij dikke plamuurlagen het in zijn geheel loswerken van deze plamuur tot



gevolg hebben. Daarom bevelen wij aan bij buitenwerk de Copagro acryl rapid plamuur in dunne lagen over elkaar aan te brengen. Na droging dient binnen korte tijd te worden overgeschilderd.

Ijzer

Spijker- en nietgaten kunnen zonder voorgronden gevuld worden.

Bij grote ijzeren oppervlakken raden wij aan om met Südwest Allgrund of Südwest Acryl Allgrund voor te gronden.

Pleisterlagen

Bevatten nog veel vocht, eerst laten drogen.

Maximaal 5% vocht.

Intacte oude laklagen

Goed aanslijpen, slechte lagen verwijderen.

8 Verwerking

Met elk RVS plamuurmes. De 600 gr kitkoker kan direct in scheur of voeg worden gespoten en dan direct nastrijken.

Reinigen van het gereedschap: direct na gebruik met schoon water.

9 Afwerking

10 Overschilderbaarheid

Na droging dient binnen korte tijd te worden overgeschilderd.

11 Minimum gebruikstemperatuur

Niet gebruiken onder + 10°C omgeving- en objecttemperatuur. Niet in de volle zon.

12 Droogtijden

(+20°C / 60% relatieve luchtvochtigheid)

Na ca. 1 - 2 uur afhankelijk van de dikte van de laag. Deze gegevens kunnen bij hogere luchtvochtigheid en resp. lagere temperaturen sterk afwijken.

13 Verdunning en reiniging

14 Rendement (indicatief)

Ca. 1,95 g/cm³

15 Fysische eigenschappen

Pasteus.



16 EU-grenswaarden voor dit product (VOS)

17 Opslag en houdbaarheid

Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd bewaren. Aangebroken verpakking goed afsluiten en op de dop neerzetten. In ongeopende originele verpakking tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats, niet in volle zon en beschermd tegen vorst.

18 Verpakking

400 gr en 1,3 kg in tubes.

19 Gezondheid en veiligheid

- EUH208 Bevat Mengsel van: 5-Chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1); 1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
- EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

20 Waarborg en garantie

- Copagro garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties.
- De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is Copagro aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.
- De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

