

## 1 Beschrijving

Lijm met hoge kleefkracht voor de verlijming van vliesbehang en traditioneel behangpapier. Klaar voor gebruik.

## 2 Toepassingsgebieden

Verlijmen van:

- Behangpapier: traditioneel of behangpapier op vliesrug
- Vinylbehangpapier: vlak, VER, zwaar en nerveus
- Gevlokt papier, papierbehang met fluweel
- Draad op draad, met draad beplakt papier
- Geleurd en bedrukt papier met vliesrug

## 3 Eigenschappen

- Klaar voor gebruik
- Afstripbare verlijming (behang op vliesrug)
- Ideaal glijvermogen, snelle en gemakkelijke aanpassing van de aansluitingen
- Gemakkelijk aan te brengen met borstel of rol
- Hoog kleefvermogen (Tack) bijzonder gepast voor generfd papier
- Uiterst sterke finale kleefkracht: ideaal voor plaatsing in keukens en badkamers
- Niet schadelijk: deze lijm mag aangebracht worden in alle soorten lokalen of burelen zelfs in aanwezigheid van enkele of meerdere personen (zoals openbare lokalen)

## 4 Voorbereiding van de ondergrond

### 4.1 Mogelijke ondergronden

Gips, gipskartonplaten, oude ondergronden indien zorgvuldig voorbereid, pleisterwerk, hout en houtvezelplaat en brandwerende en waterafstotende platen (indien juist geprimerd).

### 4.2 Voorbehandeling

De maximum toelaatbare vochtigheidsgraad is : Voor bepleistering en gipsplaten = 5 % Voor hout, vezelplaten en derivaten = 12 % + 2 % De ondergrond moet stevig, zuiver, effen, permanent droog(niet blootgesteld aan opstijgend vocht), stofvrij, vlak, ontvet en normaal absorberend zijn. Verwijder het oude behang en de afweek resten. Verwijder verfschilfers en slecht klevende verf. Ontglans oude of blinkende verflagen met een alkalisch reinigingsmiddel en spoel vervolgens af. Gat en spleten opvullen. Nieuwe bepleistering die te veel opsloppen eerst voorlijmen. Fixeer zwakke en meelachtige ondergronden. Schuur verf/oneffenheden glad en verwijder het schuurstof en breng vervolgens een kleefprimer aan en laat deze 24 uren drogen. Pleisterplaten met kartonnen boorden moeten vooraf bewerkt worden. Nooit zogenaamde rijke of voedende inwerkproducten of mengsels van het type "verfresten" gebruiken die de ondergrond doen afstoten en de kleefkracht van de lijm negatief beïnvloeden. Voor het plaatsen van vinylbehangpapier op nieuwe of oude ondergronden (muren) de muren steeds vooraf grondig afwassen gevolgd door het afspoelen met water vermengd met bleekwater (javel).

## 5 Verwerking

### 5.1 Bedrukt papier en papier met vliesrug

Vóór gebruik de lijm altijd oproeren. Geen water toevoegen. De muur gelijkmatig inlijmen met een rol met middellange vezel of met een behangborstel over een oppervlakte die iets groter is dan deze van de behangrol. Zorgvuldig de hoeken en de randen van de plinten inlijmen met een penseel. Breng de droge behangbaan rechtstreeks aan op de ingelijmde muur. Vervolgens zorgvuldig glad strijken met een borstel of plasticen spatel. De banden zij aan zij aanbrengen. Na aanbreng de overtollige lijm verwijderen met een propere vochtige spons. Bij schildering van het behang steeds 24 uren wachten alvorens de schilderwerken aan te vatten. Lees zorgvuldig de werkwijze, de technische fiche en volg correct de aanbevelingen van de fabrikant alvorens de werken aan te vatten.

### 5.2 Bedrukt behangpapier, vinylpapier en behang met papieren rugzijde

Vóór gebruik de lijm altijd oproeren. Geen water toevoegen. Inlijmen op de traditionele manier op de achterkant en laten intrekken zoals gewoonlijk. De behangrol in portefeuille plooiën zodat de randen juist overlappen zodat een vroegtijdige opdroging van de randen voorkomen wordt. Zorgvuldig gladstrijken met een borstel of plasticen spatel van boven naar beneden en van het centrum van de behangrol naar de randen. Uitzonderlijk van boven naar onder voor de draad op draad textiel. Overtollige lijm onmiddellijk verwijderen met een propere vochtige spons (behalve in geval van textielbehang). Nooit starten met verlijming vanaf een uitstekende hoek.

## 6 Reiniging

Niet uitgehard materiaal kan met water worden gereinigd, uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

## 7 Opslag en houdbaarheid

Vliesbehanglijm is houdbaar tot 12 maanden na productiedatum, mits droog, tussen +5°C en +20°C en in originele verpakking opgeslagen. Vermijdt direct zonlicht tijdens opslag en transport.

## 8 Kleuren

Transparant.

## 9 Verpakking

Emmer 7 kg.

## 10 Veiligheidsopmerking (zie ook veiligheidsfiche)

- EUH208 – Bevat 2-Methyl-2H-isothiazool-3-on [MIT] & mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on ] (3:1) [C(M)IT/MIT]. Kan een allergische reactie veroorzaken.
- EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

## 11 Waarborg en garantie

- Copagro garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties.
- De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is Copagro aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.
- De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

## 12 Technische specificaties

Basis	Dispersielijm op basis van zetmeel
Oplosmiddel	Water
Kleur	Kleurloos
Densiteit	± 1,03
Vaste stof gehalte	± 14%
Verwerkingstemperatuur	± 15°C en +20°C
Applicatie	Roller of kwast
Verbruik	± 150 g/m <sup>2</sup>
Wachttijd	Kant en klaar
Open tijd	± 25 min.
Definitieve hechting	± 24 u

*De aangegeven waarden zijn afhankelijk van de temperatuur, de relatieve luchtvochtigheid, de porositeit van de ondergrond en van de hoeveelheid aangebrachte lijm.*

*Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden: 20°C en 65% RV.*

