

# SÜDWEST

Waterverdunbare, hittebestendige lak voor radiatoren.

## Toepassing

- Op voorgelakte gietijzeren en plaatstalen radiatoren
- Op leidingen van warm water en stoomverwarming
- Op koperen leidingen

## Eigenschappen

- Hitte bestendig tot 120 °C
- Reuk arm, zowel tijdens verwerking als tijdens eerste opwarming
- Niet vergelend
- Sneldrogend
- glanzend oppervlak
- Makkelijk te verwerken
- Groot uitstrijkvermogen
- Goede kantendekking
- Goede dek kracht
- Goede hechting
- Bestand tegen normale huishoudreinigers

## Product

**Bindmiddelbasis:** Acrylaatdispersie

**Pigmentbasis:** Titaan dioxide

**Kleuren:** 9110 Wit en naar wens in diverse RAL en NCS kleuren

**Verpakking:** 375 ml, 750 ml en 2,5 ltr

**Verbruik:** Ca. 8-10 m<sup>2</sup> per ltr afhankelijk van de ondergrond en applicatiemethode

**Glansgraad:** Glans (ca. 80 Gloss Units bij 60°)

**Dichtheid:** Ca. 1,270 g/cm<sup>3</sup>

**Verdunning:** Schoon water

**Opslag:** Koel, goed afgesloten, vorstvrij en teven zonlicht bescherm



## Applicatie

Met platte kwast, lakviltrol en spuit.

Hoge druk spuit:

Opening: Ca. 2.0 mm

Druk: 2 bar

Verdunning: Ca. 5-10%

Airless:

Tip: 0,008-0,012

Druk: 160-190 bar

Verdunning: Niet verdund

Airmix:

Tip: 0,008 – 0,012 inch

Druk: Ca. 120 -160 bar

Ondersteuning: Ca. 1 -2 bar

Verdunning: Niet verdund

*Reinigen van het gereedschap:* direct na gebruik met lauw water.

## Temperatuur

Niet gebruiken onder +10 °C omgeving- en objecttemperatuur.

Niet in de volle zon of op opgewarmde ondergronden  
Gebruiken.

**Drogging** (+20 °C / 60% relatieve luchtvochtigheid)

Stofdroog: Na ca. 1 uur

Kleefvrij: Na ca. 2 uur

Overschilderbaar: Na ca. 8 uur

Belastbaar: Na ca. 1-2 dagen

## Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, vet-, roest-, stof-, spanningsvrij en draagkrachtig zijn.

### *Voorgelakte radiatoren en buizen*

Grondig ontvetten en schuren korrel P320.

Aanwezige roest- en/of beschadigde plekken hand ontroesten volgens ST3.

Deze plekken 2 x behandelen met Südwest Acryl All-Grund.

Afwerken met 1 tot 2 lagen Südwest Aquavision Radiatorenlak.

### *Onbehandelde radiatoren en buizen*

Eventuele walshuid, roest of beschermende transportlak moet worden verwijderd. Reinheidsgraad SA 2,5 of ST3.

Hierna opbouwen met twee lagen Südwest Acryl All-Grund.

Afwerken met 1 tot 2 lagen Südwest Aquavision Radiatorenlak.

### *Onbehandelde koperen/verzinkte leidingen*

Ontvetten en 2 x behandelen met Südwest Acryl All-Grund.

Afwerken met 1 tot 2 lagen Südwest Aquavision Radiatorenlak

### **Bijzondere aanwijzing**

Bij twijfel eerst een proefvlak plaatsen.

### **Beschermende maatregelen**

Zie veiligheidsblad.

### **Kentekenen**

Zie veiligheidsblad.

---

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via [www.veiligmetverf.nl](http://www.veiligmetverf.nl) is het veiligheidsinformatieblad op te vragen. 11-6-2024.