

Technisch gegevensblad

## Super-Fix 2K Snel Compound Epoxy 15 min 150ml

Artikelnummer:	1611006
Kleur:	Crème
Dichtheid (20°C):	Circa 1,03 kg/dm <sup>3</sup>
Vaste stofgehalte:	Circa 100% vol
Laagdikte:	Reparatie vanaf circa 2mm tot ongeveer 1,5 cm
Houdbaarheid:	In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden
Mengverhouding:	50 volumedelen stamcomponent A 50 volumedelen stamcomponent B
Droogtijd:	Bij 20°C en een RV van 65%
Doorgehard:	Na circa 15 à 20 minuten
Verwerkingstijd:	Circa 8 à 10 minuten
Overschilderbaar:	Na circa 30 minuten
Hechtsterkte:	Hout >sterkte van het hout Beton/steen > 2,4 N/mm <sup>2</sup> Staal (RVS) > 2,5 N/mm <sup>2</sup>

### **Productomschrijving:**

Super-Fix 2K Snel Compound Epoxy 15 min is een zeer snelle reparatiepasta voor binnen en buiten met blijvende elasticiteit. Een oplosmiddelvrije zeer sneldrogende reparatiepasta voor kleinere, snellere herstelwerkzaamheden in de meeste houtsoorten, beton en steen en diverse andere in de bouw toegepaste bouwmaterialen.

Super-Fix 2K Snel Compound Epoxy 15 min is een gemakkelijk en soepel te verwerken bijwerk-reparatiepasta voor het afdichten van spijker-en schroefgaten en het repareren van kleine schades aan hout, beton en staal. Tevens kan het gebruikt worden voor het egaliseren van kleine oneffenheden in reeds uitgevoerde reparaties. De pasta is droog en schuurbaar in 20 minuten en binnen 30 minuten overschilderbaar. Geschikt voor alle typen reparaties van minimaal 2-3mm tot maximaal 10-12mm. Toepasbaar op deuren, ramen, trappen, (gevel) aftimmeringen en plaatmateriaal zoals spaanplaat, meubelplaat en triplex. Ook zeer goed bruikbaar als reparatiemiddel voor meubels, het opnieuw monteren van scharnieren en raam-en deurbeslag of het dichten van gietgallen in beton e.d. Dit product behoeft geen primer.

---

Handelsmaatschappij Diebeco  Voltaweg 18-06  3225 MA Hellevoetsluis  
T +31 (0)181 78 71 61  M +31 (0)6 24 638 658  E [info@diebeco.nl](mailto:info@diebeco.nl)  I [www.diebeco.nl](http://www.diebeco.nl)  
Rabobankrekening NL28RABO 012 24 06 567  BTW nr. NL 001638484B45  K.v.K. Rotterdam 58064524

*De gegevens in dit product zijn naar ons beste vermogen opgesteld en dienen uitsluitend en alleen als informatie. Een aanspraak hierop is derhalve uitgesloten. Voor gebruik moet u zelf uitvoerig testen doen, dit technische gegevensblad probeert u daarbij te helpen. De verantwoordelijkheid voor eventueel gebruik van beschermende veiligheidsproducten ligt bij de gebruiker. Veiligheidsbladen voor alle producten zijn op aanvraag beschikbaar.*

## Technisch gegevensblad

### **Verwerking:**

Verwerkingstemperatuur; Niet verwerken bij een (ondergrond) temperatuur beneden de 5°C en/of boven de 30°C en een relatieve luchtvochtigheid (RV) van meer dan 85%. De temperatuur van de ondergrond dient tenminste 3°C boven het dauwpunt te liggen.

### **Vorbewerking:**

Alle verflagen in en rondom de reparatie verwijderen tot op de kale ondergrond. De te repareren delen dienen goed gereinigd, vetvrij en stofvrij te zijn. De ondergrond mag geen losse of zwakke delen bevatten en dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Bij twijfel over de hechting dient dit te allen tijde voorafgaand proefondervindelijk te worden vastgesteld middels een proefvlak.

### **Toepassing:**

Super-Fix 2K Snel Compound Epoxy 15 min is onder andere toepasbaar voor:

- Hout-spijker of schroefgaatjes
- Hout-scharnieren, raam/deurbeslag
- Steenachtig-gietgallen, oude boorgaten e.d.
- Staal (RVS)-(las)naden of hoekverbindingen

### **Hout-spijker of schroefgaatjes:**

Losse splinters en stof en vuil verwijderen. De reparatie bol afmeten (max 0,5mm). Na volledige uitharding de reparatie volledig glad schuren om een onzichtbare reparatie te verkrijgen.

### **Hout-scharnieren, raam/deurbeslag:**

De te ruime schroefgaten stof- en vuilvrij maken. De reparatie bol afmeten (max 0,5mm). Na volledige uitharding de reparatie volledig glad schuren om een onzichtbare reparatie te verkrijgen. De scharnieren/beslag opnieuw vastschroeven.

### **Steenachtig-gietgallen, oude boorgaten e.d.:**

Vuil, stof en gruis verwijderen. De reparatie bol afmeten (max 0,5mm). Na volledige uitharding de reparatie volledig glad schuren om een onzichtbare reparatie te verkrijgen.

---

Handelsmaatschappij Diebeco  Voltaweg 18-06  3225 MA Hellevoetsluis  
T +31 (0)181 78 71 61  M +31 (0)6 24 638 658  E [info@diebeco.nl](mailto:info@diebeco.nl)  I [www.diebeco.nl](http://www.diebeco.nl)  
Rabobankrekening NL28RABO 012 24 06 567  BTW nr. NL 001638484B45  K.v.K. Rotterdam 58064524

*De gegevens in dit product zijn naar ons beste vermogen opgesteld en dienen uitsluitend en alleen als informatie. Een aanspraak hierop is derhalve uitgesloten. Voor gebruik moet u zelf uitvoerig testen doen, dit technische gegevensblad probeert u daarbij te helpen. De verantwoordelijkheid voor eventueel gebruik van beschermende veiligheidsproducten ligt bij de gebruiker. Veiligheidsbladen voor alle producten zijn op aanvraag beschikbaar.*

## Technisch gegevensblad

### Staal (RVS)-(las)naden of hoekverbindingen:

Lasslak verwijderen, wegbikken (let op slakinsluitingen). De reparatie bol afmeten (max 0,5mm). Na volledige uitharding de reparatie volledig glad schuren om een onzichtbare reparatie te verkrijgen.

Na doorharding schuren een grondlaag/primer en afwerklaag naar keuze aanbrengen.

Onder koude omstandigheden wordt het verwerken van Super-Fix 2K Snel Compound Epoxy 15 min vergemakkelijkt wanneer de koker is opgeslagen bij kamertemperatuur (18-22 °C).

### Mengwijze:

Dosering van de Super-Fix 2K Snel Compound Epoxy 15 min op een Super-Fix mengplateau en met een plamuurmes mengen tot homogene massa.

Maak niet meer Super-Fix 2K snel Compound Epoxy 15 min aan dan u binnen 8-10 minuten kunt verwerken.

*Dit zijn gemiddelde waarden. De informatie over dit product werd door ons met zorg opgesteld en dient alleen ter kennisname. Wij zijn niet aansprakelijk.*

---

Handelsmaatschappij Diebeco  Voltaweg 18-06  3225 MA Hellevoetsluis  
T +31 (0)181 78 71 61  M +31 (0)6 24 638 658  E [info@diebeco.nl](mailto:info@diebeco.nl)  I [www.diebeco.nl](http://www.diebeco.nl)  
Rabobankrekening NL28RABO 012 24 06 567  BTW nr. NL 001638484B45  K.v.K. Rotterdam 58064524

*De gegevens in dit product zijn naar ons beste vermogen opgesteld en dienen uitsluitend en alleen als informatie. Een aanspraak hierop is derhalve uitgesloten. Voor gebruik moet u zelf uitvoerig testen doen, dit technische gegevensblad probeert u daarbij te helpen. De verantwoordelijkheid voor eventueel gebruik van beschermende veiligheidsproducten ligt bij de gebruiker. Veiligheidsbladen voor alle producten zijn op aanvraag beschikbaar.*