

Primer PanelTack

PRIMAIRE POUR SYSTÈMES DE PANNEAUX DE FAÇADE

AVANTAGES

- Séchage rapide
- Économique en consommation
- Primaire et nettoyant

PRODUIT

Primer PanelTack est un primaire de type 'washprimer' pour l'amélioration de l'adhérence.

APPLICATION

Pour le traitement préalable de certains panneaux de façade, aluminium anodisé (éloxé) et des supports laqués (vérifier au préalable l'adhérence et l'attaque possible de la surface ou consulter Bostik).

CARACTÉRISTIQUES

- Améliore l'adhérence durable sur certains panneaux de façade et sur métal.
- Temps de séchage rapide: ± 10 min.
- Mise en œuvre aisée comme « washprimer »: nettoyage et primaire en un produit
- Économique

CONSOMMATION

Pour le prétraitement de 100 m² panneaux de façade ou construction porteuse, on a besoin d'env. 1,4 litres (3 bidons) de Primer PanelTack par substrat.

MISE EN ŒUVRE

Vérifier dans le tableau d'encollage Bostik que le Primer PanelTack donne le prétraitement correct pour le panneau de façade utilisé.

Support: Les supports doivent être propres, secs, dépoussiérés et dégraissés.

Mise en œuvre: Appliquer le Primer PanelTack sur un chiffon blanc sans peluche ou un tissu. Frotter les supports et remplacer le chiffon ou tissu dès qu'il est sale. Appliquer sur la surface en bandes de 10 à 15 cm. Éviter la contamination du primaire dans la boîte. Fermer immédiatement l'emballage après usage. Ne pas appliquer sur une surface ne pouvant être collée endéans 6 heures. Éviter le contact avec les surfaces traitées pour éviter une perte d'adhérence. La formation de condensation est aussi néfaste. Ne pas appliquer le primaire par une humidité relative élevée (par exemple un brouillard fort).



Températures de mise en œuvre: + 5°C à +30°C.

Temps de séchage: Appliquer la colle après 10 min (le solvant doit être évaporé).

Attention: éviter la contamination du primaire sur d'autres substrats (comme le front du panneau de façade). Enlever immédiatement du primaire frais avec Liquid 1.

STABILITÉ AU STOCKAGE

12 mois dans un local sec à une température entre +5°C et +30°C et en emballage d'origine fermé.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:

La fiche de sécurité est disponible sur bostikds.thewerco.com.

Caractéristiques techniques	
Extrait sec	± 17 %
Densité	0.76 g/ml
Point éclair	+ 9°C
Temps de séchage	± 10 min
Code	30022111
code EAN	8713572602016
Couleur	Jaune clair/transparent
Conditionnement	Boite de 500 ml
Emballées par	6

BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0)73 6 244 244
+ 32 (0) 9 255 17 17



Bostik BV

De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86 B-9000
Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be