

## 1 Omschrijving

Bescherm je muren en plafonds tegen scheuren met onze overschilderbare, ultrasterke en vochtbestendige glasweefsels & -vliezen. Met klassieke, elegante of meer indrukwekkende structuren geef je je wanden een nieuwe look. Doeltreffende oplossing voor renovatieprojecten. Verlengt de levensduur van muren en plafonds.

Een standaardversie die eenvoudig te plaatsen is. Droog aan te brengen op een ingelijmde muur en verder af te werken met een standaard verfsysteem.

## 2 Eigenschappen

- Scheurbestendig
- Sterke mechanische weerstand
- Vuurbestendig
- Makkelijk overschilderbaar
- Ademend
- Omgevings- en milieuvriendelijk

## 3 Verwerking

Niet aanbrengen als de temperatuur van de kamer of muur minder dan +8°C is. Gebruik alleen producten met hetzelfde serienummer op aangrenzende oppervlakken (afgedrukt op de buitenkant van de doos). Bladlengte = muur / plafondmeting plus 5 – 10 cm. Snijd het overschot netjes af.

|                                                                              |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Verbruik – vinyllijm<br>Zie gebruiksaanwijzing verpakking fabrikant          | 250 g/m <sup>2</sup> (bij benadering)       |
| Verbruik – verf op acrylbasis<br>Zie gebruiksaanwijzing verpakking fabrikant | 350 – 500 g/m <sup>2</sup> (bij benadering) |

## 4 Kwaliteitscontrole

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toegestane gemarkeerde fouten – per rol van 50m                                                                                                                                                       | Max. 3<br>Er kan een naad in de lengte van de rol zitten.<br>Deze wordt aanzien als een gemarkeerde fout. |
| Onze producten worden aan een strenge kwaliteitscontrole onderworpen gedurende het volledige productieproces teneinde de conformiteit te garanderen. Verschillen binnen de toleranties zijn mogelijk. |                                                                                                           |

## 5 Technische eigenschappen

|                                           |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Breedte (individuele waarde)              | 100 cm (+/- 1%)                                                                                                           |
| Lengte (individuele waarde)               | 50 m (+/- 1%)                                                                                                             |
| Samenstelling                             | 100% gecoate glasvezels                                                                                                   |
| Grammage                                  | 45 g/m <sup>2</sup> (+/- 8%)                                                                                              |
| Certificaat Oekotex volgens Standaard 100 | Klasse II                                                                                                                 |
| VOC - emissie                             | Klasse A+ (zeer lage uitstoot van schadelijke stoffen)                                                                    |
| Brandklasse (EN 13501-1)                  | Euroclass B-s 1,d 0                                                                                                       |
| Afrolrichting                             | Verf aanbrengen aan de buitenzijde<br> |

## 6 Opslag & houdbaarheid

Bewaar ongeopende rollen op een droge plaats bij temperatuur tussen -10°C en +50°C. Indien een rol langer dan een week niet wordt gebruikt, wordt aangeraden om de rol niet uit de verpakking te halen of een reeds geopende rol opnieuw te verpakken na gebruik. Gebruik binnen 2 jaar na productie.

## 7 Waarborg & garantie

- Copagro garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties.
- De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is Copagro aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.
- De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

