

AGUAPLAST®

Produit de finition lissant prêt à l'emploi.

Champ d'application

- Idéal pour des finitions lisses de haute qualité
- Usage à l'intérieur
- Couche de finition pour grandes surfaces enduites
- Préparation finale (Q4) pour plaques de plâtre
- Parachèvement par des systèmes de peinture et du papier peint

Propriétés

- Structure lissante très fine
- Finition lissante extrêmement uniforme pour la peinture murale
- Formule spéciale pour un excellent traitement aux rouleaux en nylon
- Particules extrêmement fines
- Pâte thixotrope
- Facile à appliquer
- Très bonne ponçabilité
- Économie de consommation de peinture grâce à une faible absorption

Produit

Couleurs : Blanc

Forme : Pâte

Dilution : Eau

Conditionnement : 25 kg

Stockage : Dans l'emballage d'origine fermé, à l'abri du gel, du soleil et de l'humidité, 12 mois

Consommation : 1,75 kg /m²/mm

Épaisseur maximale de couche : 4 mm

Durée de traitement : Illimité

Étanchéité : 1,75 g/cm³

Épaisseur de grain : < 100 microns

Classe de feu : A2, s1 d0



Application

Truelle, couteau à mastic et spatule : en acier inoxydable, et rouleaux : en nylon.

Nettoyez immédiatement les outils à l'eau.

Collectez l'eau de rinçage et amenez-la aux points de collecte de Clean Water Global, et ne la déversez pas dans l'évier.

Température

Traitement entre 10 °C - 30 °C à <70 % HR.

Séchage (+23 °C / 65 % d'humidité relative)

Temps de séchage : 24 h par mm

Recouvrable : Après séchage complet

Toutes les informations ci-dessus dépendent de l'épaisseur de la couche et de facteurs environnementaux tels que la température et l'humidité relative.

Support

Le support doit être stable, sec, dépoussiéré et dégraissé, mais non soluble dans l'eau. Renforcez d'abord les surfaces poudreuses ou très absorbantes avec Südwest Tiefengrund.

Supprimez d'abord les parties peu adhérentes.

Enlevez préalablement les taches en utilisant un produit isolant approprié.

Indication particulière

Ne pas appliquer sur des supports humides, mouillés ou soumis en permanence à l'humidité.

Traitez d'abord les parties métalliques avec une couche primaire antirouille.

Mesures de protection

Voir fiche de sécurité.

Caractéristiques

Voir fiche de sécurité.

Unité de conditionnement

Code art.	Condit.	Unité	Palette
70770-001	Seau ovale 25 kg	1	32 seaux

Les informations fournies dans cette fiche technique sont une description générale du produit basée sur notre expérience et nos tests et ne représentent pas un exemple pratique concret. Par conséquent, aucune responsabilité ne peut en être déduite. Veuillez contacter notre département Application & Technique si nécessaire. La fiche de données de sécurité est disponible sur www.veiligmetverf.nl.
20-6-2024.