



# ARDEX RF

## Enduit de ragréage en cartouche

- Sans retrait, une seule couche jusqu'à 12 mm d'épaisseur
- Peut être peint
- Flexible
- Sans solvants
- Ponçable



### Domaine d'utilisation

À l'intérieur et à l'extérieur. Mur et plafond.

- Pour la réparation de fissures, de trous et de rayures
- Pour la fermeture de joints de raccordement à dilatation réduite comme sur les plinthes, les fenêtres et les huisseries ainsi qu'aux raccords entre mur et plafond dans la pose à sec.
- Utilisation possible sur des supports comme le bois, le béton, les enduits, la maçonnerie, les plaques de plâtre, etc.

### Type

Enduit de ragréage allégé monocomposant prêt à l'emploi en dispersion acrylique, sans solvants. Pour la réparation de fissures, de trous, du béton, d'enduits et de cloisons légères.

### Préparation du support

Le support doit être sec, stable, exempt de poussières et d'agents séparateurs.

| Support                                               | sans primaire                       | avec primaire      |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Béton cellulaire                                      | <input checked="" type="checkbox"/> |                    |
| Béton                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |                    |
| Maçonnerie en briques                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |                    |
| Plaque de plâtre                                      | <input checked="" type="checkbox"/> |                    |
| Briques silico-calcaires                              | <input checked="" type="checkbox"/> |                    |
| Enduit de ragréage à base de plâtre                   | <input checked="" type="checkbox"/> |                    |
| Plaques de plâtre et en carton-plâtre fibré           | <input checked="" type="checkbox"/> |                    |
| Plaques en ciment fibrées                             | <input checked="" type="checkbox"/> |                    |
| Panneau OSB ÖNORM EN 300                              | <input checked="" type="checkbox"/> |                    |
| Aggloméré P4 - P7                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                    |
| Revêtements de carrelage et de dalles                 |                                     | ARDEX P 4<br>READY |
| Pierre naturelle                                      |                                     | ARDEX P 4<br>READY |
| Peintures acryliques et peintures aux résines alkydes |                                     | ARDEX P 4<br>READY |
| Enduits décoratifs recouverts                         | <input checked="" type="checkbox"/> |                    |
| Peintures au latex                                    | <input checked="" type="checkbox"/> |                    |
| Enduits de friction minéraux                          |                                     | ARDEX P 4<br>READY |
| MG 2 Mortier bâtard                                   | <input checked="" type="checkbox"/> |                    |
| MG 3 Mortier de ciment                                | <input checked="" type="checkbox"/> |                    |
| MG 4 Mortier de plâtre                                | <input checked="" type="checkbox"/> |                    |

ARDEX GmbH  
5 avenue Pierre Salvi  
58430 Witten  
ALLEMAGNE  
Tel: +49 (0) 23 02/664-0  
Fax: +33 1 30 11 21 65  
technik@ardex.de  
www.ardex.eu

Fabricant avec système QM/UM certifié selon DIN EN ISO 9001/14001

# ARDEX RF

## Enduit de ragréage en cartouche

Enduits à base de résines  
synthétiques

ARDEX P 4  
READY

### Application

ARDEX RF convient pour reboucher des trous et des vides de manière flexible en couches jusqu'à 12 mm d'épaisseur. Lors de l'utilisation en cartouche, ARDEX RF peut être appliqué directement à l'aide d'un pistolet à cartouche avec une buse ouverte en conséquence. Des spatules classiques conviennent pour appliquer l'enduit. Il est possible d'appliquer d'autres couches de ragréage éventuellement nécessaires après 1 à 2

heures de séchage. ARDEX RF peut être poncé après 3 à 48 heures de séchage selon l'épaisseur de la couche. Poser d'autres revêtements uniquement après séchage complet de l'enduit. ARDEX RF peut être peint après séchage.

En cas de sollicitations en humidité (p. ex. utilisations à l'extérieur), protéger ARDEX RF après séchage contre l'humidité avec une peinture.

### Remarque

Respecter les instructions dans nos fiches de sécurité.

|               |          |
|---------------|----------|
| Granulométrie | < 0,2 mm |
|---------------|----------|

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Température d'application | +5°C +35°C |
|---------------------------|------------|

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Charge thermique | -25°C +80°C |
|------------------|-------------|

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Absorption de mouvement | 5 % (max.) |
|-------------------------|------------|

|                     |    |
|---------------------|----|
| Dureté Shore A env. | 50 |
|---------------------|----|

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Pénétration (norme DIN 51579 / 5 sec.) | 230 ± 30 1/10 mm |
|----------------------------------------|------------------|

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Résistance au fluage (conformément à ASTM 2202) | ≤ 2 mm |
|-------------------------------------------------|--------|

### Propriétés d'application

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Temps de formation de la peau env. | 5 minute(s) |
|------------------------------------|-------------|

### Détails du produit

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Marquage selon GHS/CLP | aucun |
|------------------------|-------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Marquage selon ADR | aucun |
|--------------------|-------|

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| EMICODE | EC 1 PLUS = très pauvre en émissions PLUS |
|---------|-------------------------------------------|

|         |                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------|
| GISCODE | D1 = matériaux de pose en dispersion, sans solvants |
|---------|-----------------------------------------------------|

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Conditionnement | Cartouche de 310 ml |
|-----------------|---------------------|

|          |                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Stockage | Se conserve dans un endroit sec, env. 12 mois dans l'emballage d'origine fermé. |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|

### Conseil d'application

Service technique :

Tél. : +49 2302 664-362

Fax : +49 2302 664-373

E-mail : [technik@ardex.de](mailto:technik@ardex.de)