

SÜDWEST

Cette couche de fond à base de solvants se destine aux supports minéraux.

Champs d'application

- Couches de plâtre
- Ciment
- Plaques de carton-plâtre
- Béton
- Anciennes couches de peinture farinante
- Grès calcaire
- Tuiles sablonneuses en béton
- Ardoises/panneaux de toiture en Éternit
- Bois

Propriétés

- À base de solvants
- Haute capacité d'absorption
- Renforce en surface et en profondeur
- Perméable à la vapeur d'eau
- Résiste à la saponification
- Fixe les substances solubles dans l'eau

Descriptif

Liant à base de : Copolymère de synthèse

Teintes : Incolore

Conditionnement : 12 litres

Rendement : Env. 5 m²/litre selon porosité du support

Densité : Env. 0,79 g/cm³

Point d'éclair : Au-dessus des 21 °C

Diluant : Südwest V21

Stockage : Au frais, bien fermé, à l'abri du gel et des rayons solaires

Application : Brosse, rouleau et pistolet



Brosses

Sur les supports à porosité normale, tels que ciments et nouvelles couches de plâtre, appliquer une couche de fond non diluée.

Sur les supports très absorbants, tels que panneaux de carton-plâtre, béton cellulaire, pierre ponce etc., appliquer Südwest Tiefengrund dilué à 30 % en mouillé sur mouillé jusqu'à saturation.

Après saturation, passer au rouleau sec.

Éviter toute formation de pellicule.

Pistolet haute pression

Ouverture buse : 1,2 - 1,5 mm

Pression d'air : 4 - 5 bar

Pistolet Airless

Ouverture buse : 0,009 - 0,011 pouce

Pression matériau : 150 bar

Température

Ne pas utiliser sous les +10 °C (température ambiante et de surface). Éviter le plein soleil.

Séchage

(+20 °C / 60 % humidité relative de l'air)

Repeignable : Après 6 - 12 heures selon quantité appliquée.

Nettoyage de l'outillage : sitôt après, au diluant Südwest V21.

Support

Le support doit être propre, sec, porteur, et exempt de tension. Éliminer les couches de peinture instables.

Indication Particulière

Ne pas appliquer Südwest Tiefengrund sur des surfaces réchauffées ni en plein soleil.

Mesures de protection

Voir fiche de sécurité.

Identification

Voir fiches de sécurité.

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.

La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr.
11-7-2024.

Une marque exclusive de **VISTAPAIN**T