

# PU Tix Express

## SNELLE PASTEUZE TRANSPARANTE PU-LIJM

### VOORDELEN

- Houtconstructies
- D4 kwaliteit
- Pasteus
- Standvermogen
- Zeer snel, handvaste verbinding na 10 minuten

### PRODUCT

PU Tix Express is een zeer snelle, gebruiksklare, 1-component pasteuze constructielijm op basis van polyurethaan. Watervast volgens NEN-EN-204-D4.

### TOEPASSINGEN

Het watervast verlijmen van alle soorten geschaafd en ongeschaafd hard en zacht hout, houtverbindingen en hout in combinatie met metaal, beton, steen, diverse isolatiematerialen en kunststoffen. Zeer geschikt voor watervaste houtconstructies met ruimere passing. Doordat PU Tix Express pasteus is kan ook op oneffen en verticale ondergronden verlijmd worden.

### EIGENSCHAPPEN

- Vullend (bruist).
- Pasteus.
- Gebruiksklaar.
- Zeer snel, handvaste verbinding na 10 minuten.
- Voor binnen en buiten.
- Ook geschikt voor licht vochtig hout.
- Oplosmiddelvrij.
- Overschilderbaar.
- Watervast EN-204-D4.

### VERWERKING

**Ondergrond:** De te verlijmen materialen moeten schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Houtvochtigheid max. 25%.

**Voorbehandeling:** Vette houtsoorten (teak) vooraf ontvetten en direct verlijmen. Bij erg droge materialen of een geringe luchtvochtigheid de te verlijmen delen licht bevochtigen.

**Aanbrengen:** De lijm gelijkmatig, éézijdig aanbrengen. Open tijd: Voeg beide delen binnen 5 minuten samen. Droogtijd/klemtijd/afbindtijd: Pers (3 kg/cm<sup>2</sup>) de verbinding gedurende min. 10 minuten samen (perstijd afhankelijk van houtsoort, vochtigheid van het hout en omgevingstemperatuur). De lijmverbinding kan na 2 uur belast worden, 90% van de eindsterkte wordt na ca. 20 uur



bereikt. Niet verwerken onder +5°C.

**Verbruik:** Ca. 300 g/m<sup>2</sup>.

**Reinigen:** Reinigen van verse lijm: met aceton. Opgedroogde lijm: enkel mechanisch.

### OPSLAG EN STABILITEIT

Koel, droog en vorstvrij bewaren in gesloten verpakking. Houdbaarheid 12 maanden, aangebroken verpakking is beperkt houdbaar.

### INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op [bostiksdsthevercs.com](http://bostiksdsthevercs.com) verkrijgbaar.

Technische kenmerken	
Basis	polyurethaan
Aantal componenten	1
Soortelijke massa	ca. 1,12 g/ml
Viscositeit	ca. 100.000 mPa.s
Oplosmiddelgehalte	0%
Droge stof gehalte	ca. 100%
Afschuifkracht beuken/ beuken	ca. 8 N/mm <sup>2</sup> (gemeten na 2 weken uitharding)
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +35°C
Temperatuursbestendigheid	-30°C tot +100°C
Vochtbestendigheid	watervast (EN-204-D4)
Artikelnummer	30162780
EAN code	8713572112027
Kleur	Transparant
Verpakking	310 ml patroon
Verpakt per	12
Pallet	1152

#### BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244  
+ 32 (0) 9 255 17 17



#### Bostik BV

De voerman 8  
5215 MH 's-Hertogenbosch  
T: + 31 (0)73 6244244  
infoNL@bostik.com  
[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

#### Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86  
B-9000 Gent  
T: + 32 (0) 92551717  
info@bostik.be  
[www.bostik.be](http://www.bostik.be)