

### Super-Fix 2K Houtreparatie Epoxy 4 uur

Artikelnummer:	1611005
Kleur:	Transparant/grenen
Dichtheid (20°C):	Circa 1,03kg/dm <sup>3</sup> gemengd
Vaste stofgehalte:	Circa 100% vol
Laagdikte:	Reparaties vanaf 5 mm (niet toepassen als plamuur!)
Houdbaarheid:	In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden
Mengverhouding:	50 volumedelen stamcomponent A 50 volumedelen stamcomponent B
Droogtijd:	Bij 20°C en een RV van 65%
Doorgehard:	Na circa 4 uur
Verwerkingstijd:	Circa 30 minuten
Verdunning:	Product is direct gereed voor gebruik, beslist <u>niet</u> verdunnen.

#### **Productomschrijving**

Super-Fix 2K Houtreparatie Epoxy 4 uur is een oplosmiddelvrij semi-transparant tweecomponenten epoxy reparatiemiddel voor het repareren en opvullen en verlijmen van hout. Zowel binnen als buiten toepasbaar. Voor kleine en grote reparaties. Krimpt niet bij droging. Toepasbaar onder transparante verven. Dit artikel behoeft geen primer.

#### **Verwerking:**

Verwerkingstemperatuur; Tijdens applicatie en droging dienen de ondergrond-en omgevingstemperatuur boven de 5 °C en de relatieve luchtvochtigheid beneden de 85% te zijn. Voor een optimaal resultaat mag het hout niet meer dan 18% vocht bedragen, steenachtige ondergrond mag maximaal 4% bedragen.

---

Handelsmaatschappij Diebeco  Voltaweg 18-06  3225 MA Hellevoetsluis  
T +31 (0)181 78 71 61  M +31 (0)6 24 638 658  E [info@diebeco.nl](mailto:info@diebeco.nl)  I [www.diebeco.nl](http://www.diebeco.nl)  
Rabobankrekening NL28RABO 012 24 06 567  BTW nr. NL 001638484B45  K.v.K. Rotterdam 58064524

*De gegevens in dit product zijn naar ons beste vermogen opgesteld en dienen uitsluitend en alleen als informatie. Een aanspraak hierop is derhalve uitgesloten. Voor gebruik moet u zelf uitvoerig testen doen, dit technische gegevensblad probeert u daarbij te helpen. De verantwoordelijkheid voor eventueel gebruik van beschermende veiligheidsproducten ligt bij de gebruiker. Veiligheidsbladen voor alle producten zijn op aanvraag beschikbaar.*

## Technisch gegevensblad

### Vorbewerking:

Alle verflagen in en rondom de reparatie verwijderen tot op de kale ondergrond. De te repareren delen dienen goed gereinigd, vetvrij en stofvrij te zijn.

### Toepassing:

Super-Fix 2K Houtrotreparatie Epoxy 4 uur is onder andere toepasbaar als:

- Houtrotreparatievuller
- Verlijming houten inzetdelen
- Vullen van houtscheuren
- Vullen van naden in plaatmateriaal

### Hout-Houtrot reparatie:

Rotte delen uithakken of frezen, minimaal 10mm in het gezonde hout. De reparatie bol afmeten (max 0,5mm). Na volledige uitharding (ca.4 uur) de reparatie glad schuren. Er dient geschuurd te worden met fijn schuurpapier, bij voorkeur P220-P280.

### Hout-Verlijming inzetstukken:

Slechte of rotte delen verwijderen door zagen. Nieuwe houten deel op maat maken en daarbij rekening houdend met een lijmnad van circa 5-7mm. De te verlijmen delen behandelen en op de juiste plaats aanbrengen. De reparatiebol afmeten (max 0,5mm). Na volledige uitharding (ca 4 uur) de reparatie glad schuren. Er dient geschuurd te worden met fijn schuurpapier, bij voorkeur P220-P280.

### Hout-Naden in plaatmateriaal en/of houtscheuren:

Naden/scheuren open frezen tot 5-7 mm. Ondergrond goed stofvrij maken door stofzuigen en/of blazen met perslucht.

De reparatiebol afmeten (max 0,5mm). Na volledige uitharding (ca.4 uur) de reparatie glad schuren. Er dient geschuurd te worden met fijn schuurpapier, bij voorkeur P220-P280.

Bij koude omstandigheden de sets opslaan bij kamertemperatuur dit vergemakkelijkt de verwerking.

*Dit zijn gemiddelde waarden. De informatie over dit product werd door ons met zorg opgesteld en dient alleen ter kennisname. Wij zijn niet aansprakelijk.*

---

Handelsmaatschappij Diebeco 🔥 Voltaweg 18-06 🔥 3225 MA Hellevoetsluis  
T +31 (0)181 78 71 61 🔥 M +31 (0)6 24 638 658 🔥 E info@diebeco.nl 🔥 I www.diebeco.nl  
Rabobankrekening NL28RABO 012 24 06 567 🔥 BTW nr. NL 001638484B45 🔥 K.v.K. Rotterdam 58064524

*De gegevens in dit product zijn naar ons beste vermogen opgesteld en dienen uitsluitend en alleen als informatie. Een aanspraak hierop is derhalve uitgesloten. Voor gebruik moet u zelf uitvoerig testen doen, dit technische gegevensblad probeert u daarbij te helpen. De verantwoordelijkheid voor eventueel gebruik van beschermende veiligheidsproducten ligt bij de gebruiker. Veiligheidsbladen voor alle producten zijn op aanvraag beschikbaar.*