



Peinture pour écran de projection (beamer).

## Application

- Surfaces de projection
- À l'usage de divers types de beamers, projecteurs films, dias et overhead
- Parois de bureaux et salles de réunions
- Locaux scolaires et espaces de garderies
- Installations de foires commerciales et magasins

## Propriétés

- Effet brillant des textes et images
- Netteté sous tous les angles
- Luminosité homogène
- S'appuie sur la technologie HD
- Application illimitée
- Sans plis ni ondulations comme certains écrans de projection
- Prix minime par rapport aux écrans et toiles

## Descriptif

*Liant à base d' :* Acrylique spécial à base cationique, à pigments réfléchissants et réfringents

*Teintes :* Crème-blanc (à ne pas teinter)

*Conditionnement :* 1 litre

*Rendement :* Env. 10 m<sup>2</sup>/litre

*Degré de brillance :* Mat satiné

*Densité :* Env. 1,24 g/cm<sup>3</sup>

*Diluant :* Eau potable (max 10 %)

*Stockage :* En emballage d'origine, fermé, au frais, à l'abri de la lumière et du gel

## Application

Rouleau, brosse et pistolet.

Rouleau et brosse à utiliser sans diluer.

Rouleau mohair (feutre).

## Pistolet

Airless :

Non dilué

200 bar

Buse 0,011"

Jaune filtre

Airmix (coat):

150 bars

1,5 bar: arrivée d'air

Haute pression :

Diluer à 10 %

4 bar

Buse 1,8 mm

Pistolet HVLP :

Diluer 10 %

0,52 bar

Buse 1,8 mm

*Nettoyage de l'outillage :* sitôt après, à l'eau. Éliminer les substances desséchées au moyen du diluant Südwest V33 ou de Vista Paintsoftener.

## Température

Température minimale de l'objet, de l'air et du matériel : 10°C et taux d'humidité relatif maximal (HR) 80 %.

## Séchage

(+23°C-60 % HR)

Hors poussières : 1 heure

Sec au toucher : 6-8 heures

Repeignable : 6-8 heures

Entièrement sec : 16 heures

## Support

Le support doit être porteur, sec (taux d'humidité du béton : max. 5 % ; du bois : max. 15 %), exempt de poussières et de pollutions d'huile, de graisse, de cire ou de silicones.

Masquer les surfaces rugueuses ou parsemées de petits trous, fissures etc. au moyen d'un enduit de surfacage acrylique Jansen.

Une marque exclusive de VISTAPAIN

**Support bois nu**

Le support bois doit être bien poncé (grain 120).  
Ponçage final au grain P180. En guise de couche de fond sur bois nu, appliquer Südwest Acryl All-Grund.  
Appliquer 2 couches d'Aquapeinture Jansen spéciale Écran de Projection.

Essences de bois aux substances saignantes  
P. ex. le merbau (saignements) et le chêne (acides tanniques) : isoler d'abord au moyen de Boscalit Aqua-fond Isolant blanc.

Laisser sécher, ne pas poncer cette couche.  
Appliquer 2 couches d'Aquapeinture Jansen spéciale Écran de Projection.

**Béton**

Le béton doit être exempt d'huile anti-adhérente.  
Éliminer la laitance de ciment s'il y a lieu. La surface doit présenter une légère porosité.

Adopter le système de peinture murale acrylique.  
Appliquer 2 couches d'Aquapeinture Jansen spéciale Écran de Projection.

**Plaques de plâtre/plâtrages**

Adopter le système de peinture murale acrylique.  
Appliquer 2 couches d'Aquapeinture Jansen spéciale Écran de Projection.

***Sur d'anciennes couches bien adhérentes***

Le support doit être propre, sec, exempt de graisses et de poussières.

Avant traitement, poncer les vieilles couches de laque durcie au grain P320.

Avant de repeindre de vieilles couches de peinture non identifiée, il est recommandé d'en vérifier l'adhérence par une application test.

Appliquer 2 couches d'Aquapeinture Jansen spéciale Écran de Projection.

**Peinture murale**

Avant de repeindre une peinture murale, la précédente couche doit être tout à fait sèche et avoir complètement durci.

Appliquer 2 couches d'Aquapeinture Jansen spéciale Écran de Projection.

Certaines peintures murales telle la peinture à la chaux requièrent un traitement préalable avant d'être repeintes.

**Plastiques rigides**

Les matières synthétiques rigides telles que Polyester, PVC, Époxy exigent un nettoyage préalable au Nettoyant Südwest Zinc & Matériaux Synthétiques.

Après séchage, appliquer une couche de Südwest Acryl All-Grund.

Appliquer 2 couches d'Aquapeinture Jansen spéciale Écran de Projection.

**Indications particulières**

Important ! Toujours bien remuer avant l'emploi.

Utiliser uniquement du matériel de pulvérisation en acier inoxydable. L'appareil de pulvérisation doit être tout à fait propre avant et après usage, en raison des réactions possibles avec d'autres produits de peinture.

Ne peut être teinté en raison de la base cationique.

**Mesures de protection**

Voir fiche de sécurité.

**Identifiants**

Voir fiche de sécurité.

---

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.

La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site [www.vistapaint.fr](http://www.vistapaint.fr).  
7-11-2022.